

Borra Inyección



Inyección en cámara y plenum **ISOVER**

/// Descripción

Nódulos de lana de vidrio a granel.

/// Aplicaciones

Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, rellenando la cámara de aire.

Aislamiento de buhardillas no habitables.

Aislamiento de falsos techos no registrables ni ventilados.

En inyección, la cámara de aire deberá ser al menos de 4 cm.

/// Densidad de aplicación

Paramentos horizontales de 20 a 30 kg/m³.

Paramentos verticales de obra de albañilería de 30 a 40 kg/m³.

/// Conductividad térmica λ_D

Temperatura media °C: 24	
Densidad media kg/m ³	Conductividad térmica (m ² · K)/W
20	≥0,041
30	≥0,038
40	≥0,037